



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



NETPHOS PCH

pasywacja chromowa po fosforanowaniu

ZASTOSOWANIE

NETPHOS PCH służy do pasywacji chromowej po fosforanowaniu poprzez oprysk lub poprzez zanurzenie.

NETPHOS PCH zapobiega działaniu soli alkalicznych które mogą spowodować powstanie korozji pod farbą.

WŁAŚCIWOŚCI

POSTAĆ: Brązowa ciecz

GĘSTOŚĆ W 20°C: około 1,195

PH: około 2,3

SPOSÓB UŻYCIA

Stosowanie	Rozcieńczanie	Temperatura	Czas kontaktu	Ciśnienie
Oprysk	od 0,3 do 0,5%	od 25 do 70°C	od 10 do 20s	od 0,5 do 1 bar
Zanurzenie	od 0,3 do 0,5%	od 25 do 70°C	od 10 do 20s	-

Splukiwać *NETPHOS PCH* wodą zdemineralizowaną. Przy mocniejszym obciążeniu w oprysku solnym, stosować *NETPHOS PNC*.

RODZAJ ZBIORNIKA

Stal, stal nierdzewna



Euro DCI
Generalny dystrybutor chemii
przemysłowej firmy
SPCB



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem *NETPHOS PCH* zapoznać się z ulotką.